

## BIOTECH 360/2

**bobina da 1 kg. circa**

**termosaldante  
vis/pp**


	tipo filato: composizione:
	<b>Media</b>
dtex:	400x2
torsioni al metro S	550
torsioni al metro Z	400
carico di rottura	3200 gr.
allungamento	20-22%
temperature di utilizzo	da 280 a 300° (*)
resa metrica	12.000

	Min.	Max.
	530	560
	380	410
	3150 gr.	23%

**Caratteristiche**



bobine per cartone n. 20  
peso medio/cartone kg. 20 circa



**filato senza nodi**

(\*) la temperatura di utilizzo dipende da:

- velocità di lavorazione
- sequenza delle signature
- grammatura della carta
- conducibilità termica della carta

LEGATORIA INDUSTRIALE  
**BIOTECH 360/2**