

## BIOTECH 560/2

Caratteristiche

**bobina da 1 kg. circa**


termosaldante  
vis/pp/pes

	Media
tipo filato:	
composizione:	
dtex:	620x2
torsioni al metro S	500
torsioni al metro Z	350
carico di rottura	5300 gr.
allungamento	20-22%
temperature di utilizzo	da 280 a 380° (*)
resa metrica	8.200

	Min.	Max.
500	520	
340	360	
5200 gr.		23%



bobine per cartone n. 20  
peso medio/cartone kg. 20 circa



*filato senza nodi*

(\*) la temperatura di utilizzo dipende da:

- velocità di lavorazione
- sequenza delle signature
- grammatura della carta
- conducibilità termica della carta

LEGATORIA INDUSTRIALE  
**BIOTECH 560/2**